

# ALUMINIUM 940/1HT (250°)

Finition aluminium à base de liant caoutchouc isomérisé

<b>Destination :</b>	Pour tuyauteries, cheminées, caniveaux de four. Pour intérieur et extérieur.
<b>Propriétés :</b>	Finition au caoutchouc isomérisé. Assure la protection des structures métalliques portées à une température allant jusqu'à 250°C. Applicable sur lui-même ou sur le primaire 109/1HT.
<b>Classification :</b>	NM 03.3.009 Famille 1 - Classe 8b.

## Caractéristiques

<b>Aspect en pot</b>	Peinture fluide	
<b>Poids spécifique</b>	0,96 ± 0,02	
<b>Extrait sec volumique</b>	60 % ± 2%	
<b>Point d'éclair</b>	30°C (coupe fermée)	
<b>Aspect du film</b>	Satiné.	
<b>Rendement théorique</b>	10 m <sup>2</sup> /kg par couche sur surface lisse	
<b>Épaisseur du film sec</b>	60 µm par couche sur surface lisse	
<b>Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)</b>	Hors poussière	1 h
	Sec manipulable	2 h
	Sec recouvrable	12 h
<b>Teintes</b>	Gris argent.	
<b>Conditionnement</b>	1 kg - 5 kg	
<b>Conservation</b>	1 an sous abri en emballage d'origine fermé.	

## Conseils de mise en œuvre

<b>Matériel d'application</b>	Pistolet - Pinceau - Rouleau
<b>Dilution</b>	D2. Jusqu'à 15% selon le moyen d'application.
<b>Préparation du produit</b>	Bien remuer avant sa mise en œuvre.
<b>Nettoyage des outils</b>	Diluant D2.
<b>Conditions d'application</b>	
<b>Support</b>	
<i>Non revêtus :</i>	Métalliques.
<i>Revêtus :</i>	Nous consulter.

## Système d'application

Support	Préparation des fonds	Finition
Métalliques neufs	Sur Primaire Prozinc 109/1HT ou sur le 940/1HT.	1 à 2 couches de PROZINC 940/1 HT.
Métalliques revêtus	Nous consulter	

**Hygiène et sécurité** Ce produit contient des solvants inflammables. En atmosphère confinée, une bonne ventilation est recommandée. Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits industriels.

*N.B. : L'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité soit engagée.  
Révision 1 du 07/04*

**PRODEC**

Allée des Glâveux & Allée des Orchidées, Ain Sebââ - B.P. 2521 - Casablanca 21 600  
Tél : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

