

APPRET AU FOUR 5660

Apprêt mono composant à séchage au four à base de résine Alkyde Aminoplaste

Destination : Sous couche pour peinture au four à usage industriel, mobilier de bureau, carrosserie de montage, signalisation.

Propriétés : Apprêt sans ponçage
Bonne adhérence sur les surfaces métalliques dégraissées et poncées.
Excellent pouvoir-garnissant.
Peut être appliqué mouillé sur mouillé.

Classification : Famille 1 - Classe 4b1

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture fluide
Poids spécifique	1,8 ± 0,05
Extrait sec volumique	52 % ± 3%
Point d'éclair	25°C (coupe fermée)
Aspect du film	Satiné et lisse
Rendement théorique	8 m ² /kg par couche sur surface lisse.
Épaisseur du film sec	50 µm par couche sur surface lisse.
Temps de séchage	Préséchage 10 mn à l'air Etuilage 20 mn à 120°C 15 mn à 150°C
Teintes	Blanc 5660 Gris 5660/1
Conditionnement	1kg - 5kg - 20kg Catalyseur 0,100 - 0,500
Conservation	1 an sous abri à une température comprise entre 0°C et 25°C dans son emballage d'origine fermé.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Pistolet pneumatique
Dilution	D 2 de 10 à 20% pour une température de 120°C V41 de 10 à 20% pour une température de 150°C
Rapport du mélange	Mono composant
Durée de vie du mélange	Sans
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Nettoyage des outils	D2 ou V41
Conditions d'application	Fonds sains, propres et dégraissés
Support	État et qualité conformes au DTU en vigueur. Métalliques ferreux et non ferreux.

Non revêtus :

Système d'application

Support	Préparation des fonds	Finition
Métaux Ferreux	Dégraissage, traitement de surface pour éliminer toute trace de rouille et de calamine, suivi d'un dépoussiérage.	1 couche d'APPRET AU FOUR 5660
Métaux non ferreux	Dégraissage, traitement de surface et dépoussiérage. L'adhérence peut être améliorée par l'application de l'Impression Phosphatante.	

Hygiène et sécurité Produit contenant des solvants devant être appliqué dans de bonnes conditions de ventilation.
Dans tous les cas, respecter les règles de sécurité et d'application des produits industriels.

*N.B. : l'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à élargir les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité ne soit engagée.
Révision 1 du 07/04*

PRODEC

Allée des Glâfeuls & Allée des Orchidées, Ain Sebââ - B.P. 2521 - Casablanca 21 600
Tél : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

