

FINITION CX

Peinture de finition à base de résine caoutchouc chlorée

| | |
|-------------------------|--|
| Destination : | Pour système caoutchouc chloré. Aux ambiances agressives ou maritimes. |
| Propriétés : | Résistance aux acides, bases, sels, solvants, aliphatiques. Séchage rapide. |
| Classification : | NM 03.3.009 Famille 1 - Classe 8a |

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Aspect en pot | Peinture fluide |
| Poids spécifique | 1,22 ± 0,05 selon teinte |
| Extrait sec volumique | 40 % ± 3% |
| Point d'éclair | 30°C (coupe fermée) |
| Aspect du film | Satiné |
| Rendement théorique | 9 m ² /kg par couche sur surface lisse |
| Épaisseur du film sec | 40 µm par couche sur surface lisse |
| Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.) | Hors poussière 1 h Sec 12 h Recouvrable 48 h |
| Teintes | Selon nuancier |
| Conditionnement | 5 kg - 20 kg |
| Conservation | 1 an en emballage d'origine fermé. |

Conseils de mise en œuvre

| | |
|---------------------------------|---|
| Matériel d'application | Brosse - Rouleau - Pistolet pneumatique - Pistolet Air less |
| Dilution | D2 |
| | Brosse - Rouleau 5 à 10 % |
| | Pistolet 10 à 20% |
| Rapport du mélange | Mono composant |
| Durée de vie du mélange | Sans |
| Préparation du produit | Brasser avant sa mise en œuvre. |
| Nettoyage des outils | Diluant D2 |
| Conditions d'application | Sur primaire au caoutchouc chloré uniquement. |
| Support | État et qualité conformes au DTU 59.1 |

Système d'application

| Support | Préparation des fonds | Finition |
|-----------------------------------|---|---|
| Métallique ferreux ou non ferreux | Primaire caoutchouc chloré 208CX, 231CX | 1 à 2 couches d'une FINITION CAOUTCHOUC CHLOREE |
| Béton | Intermédiaire 5485/3CX | |
| | Primaire Prazinc 109CX | |
| Ancien revêtement | Nous consulter | |

Hygiène et sécurité Ce produit contient des solvants, devant être appliqué dans de bonnes conditions de ventilation. Dans tous les cas, respecter les règles de sécurité et d'application des produits industriels.

*N.B. : L'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité soit engagée.
Révision 1 du 07/04*

PRODEC

Allée des Glorieux & Allée des Orchidées, Ain Sebaâ - B.P. 2521 - Casablanca 21 600
Tél : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

