

LAQUE AU FOUR K150 150°C

Peinture brillante à séchage au four à base de résine Alkyde Aminoplaste

Destination : Peinture à usage industriel.
Pour mobilier de bureau, carrosserie, bouteilles de gaz, signalisation routière.

Propriétés : Excellent pouvoir garnissant.
Excellent brillant.
Satisfait aux exigences esthétiques par son film tendu et dur.

Classification : Famille 1 - Classe 4b1

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture fluide
Poids spécifique	Suivant les teintes, 1,25 pour le blanc
Extrait sec volumique	42 % ± 3%
Point d'éclair	25°C (coupe fermée)
Aspect du film	Brillant
Rendement théorique	10 m ² /kg par couche sur surface lisse
Épaisseur du film sec	30 µm par couche sur surface lisse.
Temps de séchage	Pré-séchage : 10 mn à l'air Étuvage : 15 à 20 mn à 150°C
Teintes	Toutes teintes
Conditionnement	20 kg
Conservation	1 an sous abri à une température comprise entre 0°C et 25°C dans son emballage d'origine fermé.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Pistolet pneumatique
Dilution	V41. De 10 à 15%
Rapport du mélange	Mono composant
Durée de vie du mélange	Sans
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Nettoyage des outils	V41
Conditions d'application	Fonds propres, compacts et lisse.
Support	État et qualité conformes au DTU en vigueur.
<i>Non revêtus :</i>	Métalliques ferreux et non ferreux.
<i>Revêtus :</i>	Nous consulter

Système d'application

Support	Préparation des fonds	Finition
Métaux Ferreux	1 couche d'Apprêt au four sans ponçage 5660.	1 couche de LAQUE AU FOUR K150.
Métaux non ferreux	1 couche d'Impression phosphatante 104N pour améliorer l'adhérence. 1 couche d'Apprêt au four sans ponçage 5660.	

Hygiène et sécurité Produit contenant des solvants devant être appliqué dans de bonnes conditions de ventilation. Dans tous les cas, respecter les règles de sécurité et d'application des produits industriels.

*N.B. : l'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité ne soit engagée.
Révision 1 du 07/04*

PRODEC

Allée des Glaucous & Allée des Orchidées, Aïn Sebaâ - B.P. 2521 - Casablanca 21 600
Tél : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

