

PETROTANK 145/2PW

Revêtement à base de résine époxy polyamide

Destination : Revêtement intérieur des cuves qui doivent contenir des hydrocarbures ou des huiles minérales.

Propriétés : Produit à base de résines sans solvant.
Résistant aux hydrocarbures et des huiles minérales.
Application facile.

Classification : NM 03.3.009
Famille 1 - Classe 6.b

Caractéristiques

Aspect en pot	Pâte à deux éléments.	
Poids spécifique	2,48 ± 0,03 kg/L	
Extrait sec volumique	100%	
Point d'éclair	26°C (coupe fermée)	
Aspect du film	Mat.	
Rendement théorique	2 m ² /kg par couche sur surface lisse	
Epaisseur du film sec	200 µm sur surface lisse	
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Hors poussière	3 h
	Sec manipulable	5 h
	Sec recouvrable	8 h
Teintes	Rouge brique.	
Conditionnement	Bases :	0,890 kg - 4,450 kg
	Catalyseurs :	0,110 kg - 0,550 kg
Conservation	1 an sous abri en emballage d'origine fermé. Température entre 5°C et 25°C.	

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Couteau à enduire
Dilution	V68. De 2 à 5% selon l'outil d'application.
Rapport du mélange	Base / Catalyseur : 0,890 / 0,110 (en poids)
Durée de vie du mélange	Base + Catalyseur : 12 heures au maximum à 20°C.
Préparation du produit	Mélanger la base et le catalyseur et attendre 15 minutes avant application.
Nettoyage des outils	Diluant V68
Support	
Non revêtus :	Métalliques.
Revêtus :	Nous consulter.

Système d'application

Support	Préparation des fonds	Finition
Métalliques ferreux	Elimination de toutes traces de rouille par projection d'abrasifs de degré 2,5 suivi d'un dépoussiérage.	1 à 2 couches du PETROTANK 1.45/2 PW
Revêtus	Nous consulter	

Hygiène et sécurité Ce produit contient des solvants inflammables. En atmosphère confinée, une bonne ventilation est recommandée. Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits industriels.

*N.B. : l'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité soit engagée.
Révision 1 du 07/04*

PRODEC

Allée des Glorieux & Allée des Orchidées, Ain Sebaâ - B.P. 2521 - Casablanca 21 600
Tél. : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

