

HELICERAM INTERMEDIAIRE 143W

Couche intermédiaire à base de résine époxy polyamide pour système héliceram

- Destination :** Sous couche époxydique destinée aux ambiances agressives, marines ou industrielles.
- Propriétés :** Renforce et complète l'action anticorrosive des primaires époxydiques.
Améliore les caractéristiques mécaniques du système Héliceram.
- Classification :** NM 03.3.009
Famille 1 - Classe 6b.

Caractéristiques

- Aspect en pot** Peinture fluide à deux éléments.
- Poids spécifique** $1,3 \pm 0,05$
- Extrait sec volumique** $55 \% \pm 3\%$
- Point d'éclair** 30°C (coupe fermée)
- Aspect du film** Satiné
- Rendement théorique** $4 \text{ m}^2/\text{kg}$ par couche sur surface lisse
- Epaisseur du film sec** $80 \mu\text{m}$ sur surface lisse
- Temps de séchage
(à 20°C et $65\% \text{ H.R.}$)**
- | | |
|----------------|------|
| Hors poussière | 1 h |
| Sec | 2 h |
| Recouvrable | 24 h |
- Teintes** Blanc et gris
- Conditionnement** Bases : 850 g - 22,5 kg
Catalyseurs : 150 g - 4 kg
- Conservation** 1 an sous abri en emballage d'origine fermé.
Température entre 5°C et 25°C .

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application

Rouleau - Pistolet pneumatique - Pistolet Air less.

Dilution

V68. De 5 à 15% selon l'outil d'application.

Rapport du mélange

Base / Catalyseur 98W : 85 / 15 (en poids)

Durée de vie du mélange

Base + Catalyseur : 12 heures au maximum à 25°C.

Préparation du produit

Mélanger intimement la base et le catalyseur et attendre 15 minutes avant application.

Nettoyage des outils

Diluant V68

Support

Non revêtus :

Métaux traités d'un anticorrosif (Primaires époxydiques).

Revêtus :

Nous consulter.

Système d'application

Support	Préparation des fonds	Finition
Métalliques neufs ferreux et non ferreux	Traitement de surface (Dégrippage et ou sablage : Sa 2,5). Application d'un primaire époxydique type : 142W - 142/1W - 142/2W.	1 à 2 couches de l'INTERMEDIAIRE EPOXY POLYAMIDE 143W
Métaux revêtus	Nous consulter.	

Précaution d'emploi Après gélification du mélange, le produit est inutilisable (phénomène irrécouvrable). Le produit doit être recouvert dans les 15 jours qui suivent son application.

Hygiène et sécurité Ce produit contient des solvants inflammables. En atmosphère confinée, une bonne ventilation est recommandée. Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits industriels.

N.B. : L'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité soit engagée.

Révision 1 du 07/04

PRODEC

Allée des Glorieux & Allée des Orchidées, Ain Sebaâ - B.P. 2521 - Casablanca 21 600
Tél : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

