

IMPRESSION PHOSPHATANTE 104N

Impression pastivante à base de résine butyral polyvinylique

Destination : Couche d'accrochage phosphatante et passivante.
Pour tous les métaux et plus spécialement pour métaux non ferreux.

Propriétés : Très bonne adhérence et résistance

Classification : NM 03.3.009
Famille 1 - Classe 7a1

Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide coloré à odeur caractéristique (en deux éléments)	
Poids spécifique	0,87 ± 0,05	
Extrait sec volumique	16 % ± 3%	
Point d'éclair	13°C (coupe fermée)	
Aspect du film	Mat	
Rendement théorique	20 m ² /L par couche.	
Épaisseur du film sec	8 µm par couche	
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec recouvrable 15 mn	
Teintes	Verdâtre	
Conditionnement	Base	0,900 - 4,500
	Catalyseur	0,100 - 0,500
Conservation	1 an en emballage d'origine fermé. Livré en emballage plastique pour éviter tout contact avec les surfaces métalliques.	

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Pistolet pneumatique
Dilution	Prêt à l'emploi
Rapport du mélange	Respecter les dosages des emballages (base et catalyseur)
Durée de vie du mélange	Le mélange ne doit pas dépasser 8 heures.
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Nettoyage des outils	Au diluant cellulosique V18 ou K60
Conditions d'application	Fonds sains, propres et dégraissés, sans souillure ni oxydation ni calamine.
Support	État et qualité conformes au DTU en vigueur.
<i>Non revêtus :</i>	Métalliques ferreux et non ferreux.

Système d'application

Support	Préparation des fonds	Finition
Métaux Ferreux (Produits conformes aux normes en vigueur)	Sablage, dégraissage, brossage 1 voile d'impression phosphatante.	IMPRESSIION PHOSPHATANTE 104IN est recouvrable par tous types de sous couches et de peintures finitions.
Métaux Ferreux revêtus d'un système adhérent	Nettoyage, dégraissage, décapage par sablage ou brossage pour éliminer toute rouille et toute calamine.	
Alliages légers	Dégraissage, lavage, rinçage 1 voile d'impression phosphatante.	

Précaution d'emploi L'impression phosphatante doit être recouverte dans les 12 heures qui suivent son application.

Hygiène et sécurité Ce produit contient de l'acide phosphorique. En cas de projection, laver immédiatement et à grande eau la partie atteinte.

N.B. : l'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité ne soit engagée.

Révision 1 du 07/04

PRODEC

Allée des Glaiéuls & Allée des Orchidées, Ain Sebaâ - B.P. 2521 - Casablanca 21 600
Tél : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

