

# INTERMEDIAIRE CAOUTCHOUC CHLORE 5485/3

Intermédiaire monocomposant pour système caoutchouc chloré

**Destination :** Pour les structures métalliques.  
Aux ambiances agressives ou maritimes.  
Sous couches sur les primaires.  
Renforce l'action anticorrosive des primaires caoutchouc chlorés.

**Propriétés :** Séchage rapide.

**Classification :** NM 03.3.009  
Famille 1 - Classe 8a

## Caractéristiques

<b>Aspect en pot</b>	Peinture fluide
<b>Poids spécifique</b>	1,30 ± 0,05
<b>Extrait sec volumique</b>	46 % ± 5%
<b>Point éclair</b>	30°C (coupe fermée)
<b>Aspect du film</b>	Mat
<b>Rendement théorique</b>	10 m <sup>2</sup> /kg par couche sur surface lisse
<b>Épaisseur du film sec</b>	40 µm par couche sur surface lisse
<b>Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)</b>	Hors poussière 1h Sec 12 h Recouvrable 48 h
<b>Teintes</b>	Gris
<b>Conditionnement</b>	5 kg
<b>Conservation</b>	1 an en emballage d'origine fermé

## Conseils de mise en œuvre

<b>Matériel d'application</b>	Brosse - Rouleau - Pistolet pneumatique - Pistolet Air less
<b>Dilution</b>	D2
	Brosse - Rouleau 0 à 5 %
	Pistolet 15 à 20%
<b>Rapport du mélange</b>	Mono composant
<b>Durée de vie du mélange</b>	Sans
<b>Préparation du produit</b>	Brasser avant sa mise en œuvre.
<b>Nettoyage des outils</b>	Diluant D2
<b>Conditions d'application</b>	Sur primaire au caoutchouc chloré uniquement.
<b>Support</b>	État et qualité conformes au DTU 59.1

## Système d'application

Support	Préparation des fonds	Finition
Métallique ferreux ou non ferreux	Primaire caoutchouc chloré 208CX ou 231CX	Avant finition 1 à 2 couches d' INTERMEDIAIRE CAOUTCHOUC CHLORE 5485/3
	Intermédiaire 5485/3CX	
Ancien revêtement	Nous consulter	

**Hygiène et sécurité** Ce produit contient des solvants inflammables. En atmosphère confinée, une bonne ventilation est recommandée. Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits industriels.

*N.B. : L'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité soit engagée.  
Révision 1 du 07/04*

**PRODEC**

Allée des Glorieux & Allée des Orchidées, Ain Sebaâ - B.P. 2521 - Casablanca 21 600  
Tél : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

