

PLASTIBRAI 5340

Revêtement souple à base de résine époxy et de brai de houille.

Destination :	Revêtements intérieurs pour bâche à eau. Utiliser comme chape d'étanchiété pour taliers de pont.
Propriétés :	Stabilité de la souplesse dans le temps. Produit qui résiste aux variations importantes de températures.
Classification :	NM 03.3.009 Famille V - Classe 3.b

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture fluide à deux éléments.
Poids spécifique	1,28 ± 0,05 kg/L
Extrait sec volumique	70 % ± 2%
Point d'éclair	26°C (coupe fermée)
Aspect du film	Satiné à mat.
Rendement théorique	2 m ² /kg par couche
Épaisseur du film sec	280 µm
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	5 heures
Teintes	Noire
Conditionnement	Bases : 6,500 kg Catalyseurs : 3,500 kg
Conservation	1 an sous abri en emballage d'origine fermé. Température entre 5°C et 25°C.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Rouleau - Brosse
Dilution	V68. De 2 à 5%
Rapport du mélange	Base / Catalyseur : 65 / 35 (en poids)
Durée de vie du mélange	Base + Catalyseur : 8 heures au maximum à 20°C.
Préparation du produit	Mélanger la base et le catalyseur et attendre 15 minutes avant application.
Nettoyage des outils	Diluant V68
Support	
Non revêtus :	Métalliques, Bétons.
Revêtus :	Nous consulter.

Système d'application

Support	Préparation des fonds	Finition
Métaux	Ponçage et brossage des supports, suivi d'un dépoussiérage afin d'éliminer toutes traces d'impuretés.	1 à 2 couches du PLASTIBRAI 5340.
Revêtus	Nous consulter	

- Précaution d'emploi** La deuxième couche du PLASTIBRAI 5340 doit être appliquée avant la polymérisation complète de la première couche, qui doit être encore poisseuse, pour favoriser une bonne liaison inter couches.
- Hygiène et sécurité** Ce produit contient des solvants inflammables. En atmosphère confinée, une bonne ventilation est recommandée. Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits industriels.

N.B. : l'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité soit engagée.
Révision 1 du 07/04

PRODEC

Allée des Glorieux & Allée des Orchidées, Ain Sebaâ - B.P. 2521 - Casablanca 21 600
Tél. : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

