

# PROCERAM 143PW 144PW

Revêtement époxydique à deux composants sans solvants.

**Destination :** Pour les revêtements alimentaires tels que les glucoseries, chocolateries et les laiteries.  
Pour le revêtement des cuves, des sols d'usines et des bétons anti-poussières.

**Propriétés :** Peinture alimentaire sans solvant.  
Très grande résistance à l'abrasion et aux produits alimentaires.

**Classification :** NM 03.3.009  
Famille 1 - Classe 6b.

## Caractéristiques

<b>Aspect en pot</b>	Produit pâteux à deux éléments.	
<b>Poids spécifique</b>	1,700 ± 0,05 kg/L	
<b>Extrait sec volumique</b>	100%	
<b>Aspect du film</b>	Satiné	
<b>Rendement théorique</b>	2 m <sup>2</sup> /kg par couche sur surface lisse	
<b>Épaisseur du film sec</b>	300 µm	
<b>Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)</b>	16 heures.	
<b>Teintes</b>	Blanc	144 PW
	Ocre rouge	143 PW
<b>Conditionnement</b>	Bases :	0,750 kg - 3,750 kg
	Catalyseurs :	0,250 kg - 1,250 kg
<b>Conservation</b>	1 an sous abri en emballage d'origine fermé. Température entre 5°C et 25°C.	

## Conseils de mise en œuvre

<b>Matériel d'application</b>	Couteau à enduire
<b>Dilution</b>	Sans
<b>Rapport du mélange</b>	Base / Catalyseur : 75 / 25 (en poids)
<b>Durée de vie du mélange</b>	Base + Catalyseur : 150 minutes à 20°C.
<b>Préparation du produit</b>	Mélanger intimement la base et le catalyseur et attendre 15 minutes
<b>Nettoyage des outils</b>	Diluant V68
<b>Support</b>	
Non revêtus :	Béton.

## Système d'application

Support	Préparation des fonds	Finition
Béton - Métal	Brossage des surfaces pour éliminer les particules non adhérentes suivi d'un dépoussiérage.	1 couche de PROCERAM 1.44 PW
Revêtus	Nous consulter	

**Précaution d'emploi** Le produit doit être utilisé sans solvant pour garder son caractère alimentaire. Il doit être appliqué en une seule couche.

**Hygiène et sécurité** Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits industriels.

*N.B. : l'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité soit engagée.*

*Révision 1 du 07/04*

**PRODEC**

Allée des Glorieux & Allée des Orchidées, Ain Sebaï - B.P. 2521 - Casablanca 21 600  
Tél. : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

